

PROTEX FORT G

MORTERO CEMENTICIO
REFORZADO DE ALTA
RESISTENCIA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Protex Fort G es un mortero de cemento Portland, con áridos clasificados y aditivos químicos en conjunto con un segundo componente constituido por polímeros sintéticos en emulsión. El sistema se entrega predosificado y listo para mezclar.

PRESENTACIÓN

Kit predosificado de 28 kg.

USOS

✓ Reparación de baches, restauración de hormigones dañados, reconstrucción de juntas, nidos de abejas, oquedades, nivelación de superficies, pisos industriales, playas de estacionamiento, etc. En espesores desde 5 mm hasta 20 mm., habilitando las superficies tratadas a las 48 horas.

✓ Carpetas de desgaste y nivelación con resistencia al impacto y a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

- ✓ Desarrolla altas resistencias mecánicas tanto en tiempos cortos como así también en el curado final.
- ✓ No contrae al fraguar por lo que evita las fisuras en superficie.
- ✓ Posee una alta resistencia a la abrasión al tránsito y al agua.
- ✓ Resiste los ciclos térmicos de congelamiento y deshielo.
- ✓ Es impermeable (Absorción de agua menor al 3 % en peso).
- ✓ Presenta firme adherencia al hormigón, mortero, mampostería, piedras naturales y artificiales y hierro.



APLICACIÓN Y CONSUMO

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de aplicación deberá ser firme y sólida; totalmente limpia; libre de partículas flojas y lechadas de cemento.

Para sustratos muy deteriorados, se podrán utilizar medios mecánicos y/o químicos lo que ayudará a una mejor performance del producto.

Las imperfecciones profundas (mayores a 20 mm) pueden ser rellenadas con **Protex Grout A** dejando fraguar por un espacio mínimo de 6 a 8 horas.

En condiciones normales, no es necesaria ninguna imprimación. Sin embargo, si se tienen dudas sobre las características de absorción y rugosidad del sustrato es recomendable el uso de **Protex Látex** como puente de adherencia. (para aplicar sobre cerámica y revestimientos esmaltados, utilizar **Protex 216** como puente de adherencia).

2. MEZCLADO

Humedecer la hormigonera con agua, colocar el componente líquido, agregar el componente en polvo en

su totalidad. Mezclar aproximadamente durante 2 minutos, hasta conseguir una masa completamente homogénea y plástica, sin presencia de grumos.

Es ideal mezclarlo con agitador de bajas revoluciones con paletas de aspas.

3. COLOCACIÓN

Humedecer previamente saturando la superficie y sin exceder la cantidad de agua controlando esto según la absorción.

Volcar el material mezclado y extender con cuchara, espátula o regla. Cuando la mezcla comienza a tirar, comenzar a fratar la superficie utilizando llana metálica o acrílica según sea la terminación deseada.

Esto se realizará periódicamente hasta obtener lisura total sin marcas de aplicación ni relieves en la superficie.

La temperatura mínima de aplicación es 8° C y la mínima de curado es 0° C.

Las herramientas se deben limpiar con agua caliente inmediatamente después de su utilización.

Una vez endurecido el material se puede pulir o lijar y posteriormente sellar con **Sealkrete** para preservar la superficie del polvo y/o suciedad o bien facilitar su limpieza mejorando además su aspecto estético. Para este tratamiento deberán transcurrir por lo menos 48 horas desde la aplicación.

4. CONSUMO

Aproximadamente 2.1 kg/m² de Protex Fort G por cada mm de espesor, dependiendo del estado de absorción y rugosidad del sustrato.

DATOS TÉCNICOS

Ensayos físicos

Edad	Resistencia (MPa)
Resistencia a la compresión ASTM C 109	
24 horas	17,2
72 horas	21,6
7 días	28,0
28 días	42,2
Adherencia por tracción ASTM C 78	
28 días	7,6
Tensión de adherencia ASTM C 1042	
28 días	7,6

Se debe tener en cuenta que esta información se basa en ensayos de laboratorio y que los resultados pueden diferir en obra por las condiciones ambientales, temperatura y humedad de materiales, etc. por lo que se debe tomar solo como orientación para la utilización del producto.

CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL

Créditos LEED 2009 v3.0

IEQ 4.3	Materiales de baja emisión - Sistema de pisos
MR 5	Materiales regionales

ALMACENAR

Vida útil: 6 meses en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco protegidos de la intemperie. Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. No permita que el material se exponga a temperaturas extremas ya que el mismo puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación. Están basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con nuestras investigaciones, experiencias y prácticas en obra, cuando estos productos sean manipulados y almacenados de acuerdo a lo que indica nuestra empresa, dentro de las fechas de vencimiento correspondientes, se apliquen convenientemente y se utilicen para lo que fueron diseñados.

Cada uso del producto se verá influenciado por las características propias de la obra como son los materiales y el medioambiente y por consiguiente no se podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idoneidad para temas particulares. Tampoco genera ningun-

ADVERTENCIAS

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C.

No habilitar a peatones antes de 24 o 48 horas según condición climática.

Al terminar el trabajo, lavarse con agua caliente y con un buen jabón.

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro Departamento Técnico.

Para información detallada acerca de las precauciones y manejo del producto, refiérase a la hoja de manejo seguro.

na obligación más allá de las legales que pudieran existir.

El usuario deberá determinar si es conveniente utilizar el producto para el uso que desea darle.

La firma se reserva el derecho de cambiar las características del producto cuando sea necesario y sin obligación de notificar a terceros. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes.

El pedido de estos productos se acepta con estas condiciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de Venta y Suministro en el momento de efectivizarse.

El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en su última actualización. Quien lo solicite recibirá este documento.